

Geadviseerde acclimatiseertijd voor pallets.									
Hoeveelheid papier per pallet.		Temperatuurverschil papier - werkruimte.							
ca m3.		5 gr C uren.	7,5 gr C uren.	10 gr C uren.	15 gr C uren.	20 gr C uren.	25 gr C uren.	30 gr C uren.	35 gr C uren.
0,25	1/2 pallet	5	9	10	17	25	36	54	80
0,5	pallet	7	12	13	21	30	41	62	90

RV= verhoudingsgetal tussen de hoeveelheid waterdamp, die bij een bepaalde temperatuur in de lucht aanwezig is en de hoeveelheid die er bij diezelfde temperatuur maximaal door de lucht opgenomen kan worden.

Papier moet goed de tijd hebben om te acclimatiseren.

Ideale klimaat voor papier is; 20 t/m 23 gr C, bij een RV van 50 t/m 52 %

Conclusie;

1. Verwerk alleen geacclimatiseerd papier.
2. Komt het papier van buiten of uit een magazijn, houdt dan rekening met de tijd die het acclimatiseren vergt.
3. Acclimatiseer het papier altijd in de gesloten verpakking.
4. Alleen de op dat moment benodigde pakken losmaken voor gebruik, beslist niet meer.
5. Als men het kopieerpapier tweezijdig wil afdrucken, moet men dit zo snel mogelijk doen omdat door de hoge temperatuur van de machine 180 – 10 90 C, het papier uitdroogt. Dus niet eerst 1 kant en een tijdje later de andere kant.
6. Het papier zo uit pak in de machine stoppen, niet eerst kloppen of stoten, dit iv.m. het krom kunnen gaan van de vellen, wat storingen in het apparaat kan veroorzaken.

Kenmerken

- 028100 Kopieerpapier MultiCopy
- verpakt per 500 vel
- 94 % witheid
- dikte bij 100 gram 104 micron
- extra opdikking

Multicopy Zero is papier met een missie.

Een flexibel premium papier met een uitstekende afdrukkwaliteit en exceptionele prestaties op het gebied van duurzaamheid.

- CO2 neutraal - emissies van productie en distributie volledig gecompenseerd
- Buitengewone prestaties op het gebied van duurzaamheid
- Probleemloze en constante afdrukkwaliteit
- Geheel chloorvrij (TCF)
- Verpakkingsmaterialen 100% recyclebaar

